



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution H36

04/23

SÉPIOFIR 15/30

ABSORBANT SÉPIOLITE INDUSTRIEL

*Pour la maintenance
et le nettoyage des surfaces*



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Absorbant d'usage général qui présente une forte capacité d'absorption.
- Produit à partir de sépiolite se présentant sous forme de granulés.
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur (sauf sur réseau routier français).
- Absorbe les liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau...) dans les usines, ateliers, stations-service, sur les bateaux... Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols.
- De par ces caractéristiques, restitue un revêtement sec et non glissant.
- Inerte et exempt de matières nocives connues.

MODE D'EMPLOI

Comme tout produit absorbant, doit être ramassé ou balayé après usage et sa destruction doit être effectuée en conformité avec les réglementations des polluants absorbés.

ANALYSE CHIMIQUE

Si O ²	60,7 %
Al ² O ³	3,1 %
Fe ² O ³	1 %
Mg O	21,8 %
Ca O	1,6 %
Na ² O + K ² O	1,3 %
C. Loss	10,5 %

STABILITÉ ET REACTIVITÉ

- Non abrasif.
- Non toxique.
- Non nocif.
- Déodorant.



DONNÉES TECHNIQUES

Composition	: Sépiolite à 80 % ±10 %, autres argiles (composition naturelle du produit) 20 %
pH	: 8 ± 1
Humidité	: max 12 %
Densité	: comprise entre 0,600 et 0,700
Dureté (échelle de Mohs)	: 2 – 2,5
Résistance mécanique (indice Shell)	: 3,5 kg/cm ²
Résistance à l'attrition	: 0,85 ± 0,15 %
Conditionnement	: sacs plastiques de 20 kg (palette de 50 sacs)

GRANULOMÉTRIE ET ABSORPTION

Répartition	%
> à 1,8 mm	< 5
De 1,00 à 1,18 mm	15 ± 5
De 0,85 à 1,00 mm	25 ± 5
De 0,60 à 0,85 mm	44 ± 6
De 0,25 à 0,60 mm	12 ± 6
< à 0,25 mm	< 1

Absorption d'eau* (± 5 %)	130 %
Absorption huile* (± 20 %)	62 %

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218